



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2016

ΜΟΝΟΛUX HYBRID ΤΑΡΑΤΣΩΝ 760

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λευκό επαλειφόμενο υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό χρώμα ενός συστατικού, αποτελούμενο από ειδικές ακρυλικές διασπορές σε συνδυασμό με πολυουρεθανικές ρητίνες. Κατάλληλο για στεγανοποίηση και μόνωση ταρατσών, στηθαίων, δωμαίων στεγών από μπετόν, υδροροές, κτλ. Σχηματίζει υδρόφοβη, ατμοπερατή, ελαστική μεμβράνη αδιαπέραστη ακόμη και από λιμνάζοντα νερά. Διατηρεί την ελαστικότητά του στις πολύ ακραίες καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα την κάλυψη τριχοειδών και τη γεφύρωση μικρών ρωγμών στην επιφάνεια, εξασφαλίζοντας την στεγανότητα του σπιτιού σας. Παρέχει αντανάκλαση στην ηλιακή ακτινοβολία, λευκότητα και εξαιρετική πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ποκνότητα	: 1,30 - 1,32 (ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)
Ιξώδες	: 18.000 - 20.000 mPas (ASTM D2196-86 25°C)
pH	: 8.5 - 9.2 (ASTM E70)
Αντοχή στην υγρή τριβή	: 10.000 κύκλους (DIN 53778)
Αραιώση	: Χωρίς αραιώση
Απόδοση	: 4,5 - 5,5 m ² /lt ανά στρώση
Στέγνωμα	: Στην αφή σε 2-4 ώρες και επαναβάφεται σε 12ώρες
Αποχρώσεις	: Λευκό, Κεραμίδι
Συσκευασία	: 750ml, 3lt, 10lt
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK είναι 40gr/lt (2010). (Κατηγορία A: "γ", Τύπος: Y, Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39gr/lt.
Εργαλεία βαφής	: Πινέλο, ρολό και πιστόλι Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2016

Συνθήκες εφαρμογής	: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 35°C
Αποθήκευση	: Σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες.

Αβαφες επιφάνειες	1^ο χέρι: Αστάρωμα με αστάρι TETRADUR νερού ή διαλύτου ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: σε περίπτωση πολύ απορροφητικής επιφάνειας, μετά από 12 ώρες, επαναλαμβάνεται το αστάρωμα με TETRADUR ή με υβριδικό μονωτικό ταρατσών Monolux Hybrid 760 αραιωμένο έως 100% με νερό. 2^ο χέρι: Μία στρώση Monolux Hybrid Ταρατσών 760 χωρίς αραιώση 3^ο χέρι: Μία στρώση Monolux Hybrid Ταρατσών 760 χωρίς αραιώση Απόδοση στο παραπάνω σύστημα βαφής για χρήση ρολού: 2 έως 2,4 m ² /lit και για χρήση βούρτσας: 1,2 έως 1,4 m ² /lit.
Βαμμένες επιφάνειες	Ξύσιμο, στοκάρισμα και αστάρωμα με αστάρι νερού ή διαλύτου TETRADUR στα σαθρά σημεία και επαναβαφή με 2 στρώσεις υβριδικό μονωτικό ταρατσών Monolux Hybrid 760 χωρίς αραιώση. Απόδοση για χρήση ρολού: 4,4 έως 5,2 m ² /lit ανά στρώση και για χρήση βούρτσας: 2,5 έως 3 m ² /lit ανά στρώση.
Ενίσχυση σε κρίσιμα σημεία	Τα κρίσιμα σημεία όπως ενώσεις τοιχίου-δαπέδου, εξόδους εξαερισμών, κτλ ενισχύονται με γεωύφασμα, το οποίο εμποτίζεται με υβριδικό μονωτικό ταρατσών Monolux Hybrid Ταρατσών 760. Στη συνέχεια καλύπτεται από πάνω με αρκετή ποσότητα υβριδικό μονωτικό ταρατσών Monolux Hybrid Ταρατσών 760, μέχρι κορεσμού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από τα παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος •
Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2016

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία • Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς

Περιέχει: Μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη[EC no247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη[EC no220-239-6](3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777