

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2016

PANCHROM ΤΑΡΑΤΣΩΝ 752

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λευκό επαλειφόμενο ελαστομερές ακρυλικό χρώμα ενός συστατικού, αποτελούμενο από ακρυλικές διασπορές. Κατάλληλο για στεγανοποίηση και μόνωση ταρατσών, στηθαίων, στεγών από μπετόν, υδροροές κτλ. Σχηματίζει υδρόφοβη, ατμοπερατή, ελαστική μεμβράνη αδιαπέραστη ακόμη και από λιμνάζοντα νερά. Διατηρεί την ελαστικότητα του στις πολύ ακραίες καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα τη γεφύρωση μικρών ρωγμών στην επιφάνεια, εξασφαλίζοντας την στεγανότητα του σπιτιού σας. Παρέχει αντανάκλαση στην ηλιακή ακτινοβολία, λευκότητα και εξαιρετική πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα	: 1,28- 1,29 (ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)
Ιξώδες	: 18.000 - 20.000 mPas (ASTM D2196-86 25°C)
pH	: 8.5 - 9.2 (ASTM E70)
Αραιώση	: Χωρίς αραιώση
Απόδοση	: 4,5 - 5,2 m ² /lt ανά στρώση
Στέγνωμα	: Στην αφή σε 2-4 ώρες και επαναβάφεται σε 12ώρες
Αποχρώσεις	: Λευκό, κεραμιδί
Συσκευασία	: 3lt, 9lt
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK είναι 40gr/lt (2010). (Κατηγορία A: "γ", Τύπος: Y, Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39gr/lt.
Εργαλεία βαφής	: Πινέλο, ρολό και πιστόλι Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα.
Συνθήκες εφαρμογής	: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2016

35°C

Αποθήκευση : Τα δοχεία να παραμένουν κλειστά σε θερμοκρασία από 5 °C έως 40 °C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες.

Άβαφες επιφάνειες	1^ο χέρι: Αστάρωμα με αστάρι TETRADUR νερού ή διαλύτου ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε περίπτωση πολύ απορροφητικής επιφάνειας, μετά από 12 ώρες, επαναλαμβάνεται το αστάρωμα με TETRADUR ή με μονωτικό Panchrom Ταρατσών 752 αραιωμένο έως 100% με νερό. 2^ο χέρι: Μία στρώση Panchrom Ταρατσών 752 χωρίς αραιώση. Επαναβάφεται μετά από 12 ώρες. 3^ο χέρι: Μία στρώση Panchrom Ταρατσών 752 χωρίς αραιώση. Απόδοση στο παραπάνω σύστημα βαφής για χρήση ρολού: 2 έως 2,4 m ² /lt και για χρήση βούρτσας: 1,2 έως 1,4 m ² /lt.
Βαμμένες επιφάνειες	Ξύσιμο, στοκάρισμα και αστάρωμα με αστάρι νερού ή διαλύτου TETRADUR στα σαθρά σημεία και επαναβαφή με 2 στρώσεις Panchrom Ταρατσών 752 χωρίς αραιώση. Απόδοση για χρήση ρολού: 4,4 έως 5,2 m ² /lit ανά στρώση και για χρήση βούρτσας: 2,5 έως 3 m ² /lt ανά στρώση.
Ενίσχυση σε κρίσιμα σημεία	Τα κρίσιμα σημεία όπως ενώσεις τοιχίου-δαπέδου, έξοδοι εξαερισμών, κτλ ενισχύονται με γεωύφασμα, το οποίο εμποτίζεται με μονωτικό Panchrom Ταρατσών 752. Στη συνέχεια καλύπτεται από πάνω με αρκετή ποσότητα Panchrom Ταρατσών 752, μέχρι κορεσμού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από τα παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος •

Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία • Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς

Περιέχει: Μίγμα 5-γλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη[EC no247-500-7]και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη[EC no220-239-6](3:1).Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777